

FICHA TÉCNICA

Electrodos de Tungstenos



2% CERIATED (EWCe-2)



TIPO	DIÁMETRO IN. (MM)	# PARTE	APLICACIONES	ALEACIÓN	COMPOSIC.	MATERIALES A SOLDAR
2% CERIATED (EWCe-2)						
Buen desempeño en soldaduras con CD en bajo amperaje. Excelente desempeño en procesos con CA. Buen desempeño en soldaduras con CD en bajo amperaje. Excelente desempeño en procesos con CA.	1/16 (1.6)	15-190-EWC-016	CD	Cerio	97.3% Tungsteno	Acero al carbón Acero Inoxidable Aleación de Níquel Titanio Aluminio
	3/32 (2.4)	15-190-EWC-024			1.8 - 2.2% Cerio	
	1/8 (3.2)	15-190-EWC-032			0.5% Otros	