

FICHA TÉCNICA

Electrodos de Tungstenos



2% THORIATED (EWTh-2)



TIPO	DIÁMETRO IN. (MM)	# PARTE	APLICA- CIONES	ALEACIÓN	COMPOSIC.	MATERIALES A SOLDAR
2% THORIO (EWTh-2)						
Proporciona gran conductividad eléctrica, ofrece al soldador un arco fácil de inicio y muy estable.	1/16 (1.6)	15-190-EWZR-016	CD	Thorio	97.3% Tungsteno 1.7% - 2.2% Thorio 0.5% Otros	Acero al carbón Acero Inoxidable Aleación de Níquel Titanio Cobre
	3/32 (2.4)	15-190-EWZR-024				
	1/8 (3.2)	15-190-EWZR-032				
Proporciona gran conductividad eléctrica, ofrece al soldador un arco fácil de inicio y muy estable.						