

FICHA TÉCNICA

ESTAÑO EN BARRA



ALEACION COMERCIAL

CARACTERISTICAS

Soldadura de estaño para usos generales, con buenas propiedades humectancia sobre aceros y aleaciones de cobre, por su contenido de plomo no puede ser usado para soldar equipos que tengan contacto directo con alimentos, ya que son tóxicos.

COMPOSICION BASICA

Pb 60 – Sn 40

INTERVALO DE FUSION:

183 – 250° C

RESISTENCIA A LA TRACCION :

2.7 Kg/mm²

DUREZA : HB 11

FUENTE DE CALOR

Soplete, oxiacetilénico, Cautil.

FUNDENTE

Líquido corrosivo

PRESENTACION:

BARRAS

